



Prohlášení o vlastnostech

DoP-č.: 4026639122636-064022

① SOLITEX MENTO 1000

② 12263

(číslo šarže viz. potisk na membráně)

Difúzní kontaktní fólie

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Systemu 3

⑨ Prohlášení v souladu s EN 13859-1

Vlastnost	Norma	Hodnota
Délka ¹	EN 1848-2	50 m
Šířka ²	EN 1848-2	3 m
Plošná hmotnost	EN 1849-2	115 ±5 g/m ²
Tloušťka	EN 1849-2	0,40 ±0,05 mm
sd hodnota	EN ISO 12572	0,05 ±0,02 m
Chování při požáru	EN 13501-1	E
Odolnost proti vodě před-/po použití*	EN 13859-1	W1 / W1
Maximální pevnost v tahu podélná/příčná	EN 13859-1 (A)	220 ±15 N/5 cm / 170 ±15 N/5 cm
Maximální pevnost v tahu podélná/příčná po použití*	EN 13859-1 (A)	185 ±15 N/5 cm / 160 ±15 N/5 cm
Průtah podélný/příčný	EN 13859-1 (A)	60 ±20 % / 70 ±20 %
Průtah podélný/příčný po použití*	EN 13859-1 (A)	40 ±20 % / 50 ±20 %
Odolnost proti roztržení podélná/příčná	EN 13859-1 (B)	130 ±30 N / 135 ±30 N
*) Stálost proti stárnutí	EN 1297 / EN 1296	vyhovuje
Ohebnost při nízkých teplotách	EN 1109	-40 °C

Rozměrové tolerance: ¹: +0,5 m; ²: +0,01 m

Vlastnosti výrobku u čísel 1 a 2 odpovídají provedení deklarovaného podle čísla 9. Podle čísla 4 je zodpovědný za vydávání tohoto Prohlášení o vlastnostech výhradně výrobce. Jméno a podpis výrobce.

Lothar Moll, Generální ředitel

Michael Förster, technický manager
Schwetzingen, 24.07.2020